

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 527

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **527** é uma fita adesiva azul com dorso de papel crepado tratado, e coberto com adesivo acrílico base água. O dorso resistente e o adesivo modificado permitem a sua utilização em pinturas imobiliárias não deixando resíduos de adesivo e sem remover tinta da parede após a utilização. Possui boa resistência a líquidos e ao rasgamento, com um tempo de aplicação de até 14 dias, inclusive em áreas externas, sem deixar resíduos

### CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:



Papel crepado tratado

Adesivo acrílico base água

#### PROPRIEDADES FÍSICAS:

**Cor da fita:** Azul

**Espessura da fita:** 0,125 mm +/- 0,015mm

**Temperatura mínima de aplicação:** 15°C

**Temperatura de trabalho:** -20 a 80°C

**Resistência à temperatura:** 120°C por 40 minutos

### APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:




**APRESENTAÇÃO:** Consultar Equipe Comercial.

**ESTOCAGEM:** Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

**CONDIÇÃO DE USO:** Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 527

### DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
<b>Adesão Peel 180°</b> 	Aço	152 gf/cm	PSTC 101
<b>Tack Rolling Ball</b> 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	1,0 cm	PSTC 6
<b>Tração e Alongamento</b> 	Tração  Alongamento	4,2 kgf/cm  10,0 %	PSTC 131

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

### APLICAÇÕES TIPICAS:

- Pintura imobiliária



Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>